

No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 1 sur 6

NANTONG MACHS COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. NO.288, HUANGHAI ROAD, NANTONG CITY, JIANGSU, 226005, CHINA

L'/les échantillon(s) suivants(s) a/ont été soumis et identifié(s) pour le client comme:

Description de l'Echantillon : FRP GRATING

SGS No. Ref : XMHG1304000078OT

Composition : Fibre de verre E-verre, Résine polyester isophtalique, Hydroxyde

d'aluminium

Essai Demandé : NF P 92-507:2004 Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux

d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu

Date de Réception de l'Echantillon : 9 avril 2013

Date de Réalisation des Essais : du 9 avril 2013 au 19 avril 2013

Résultat(s) des Essais : Se reporter aux pages suivantes pour les détails

Conclusion Classification: M1

Signé pour et au nom de SGS-CSTC Co., Ltd.

Civi Huang

Superviseur Technique du Laboratoire des Matériaux de Xiamen

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an



No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 2 sur 6

I. Modalité des Essais

Cet essai a été réalisé conformément au NF P 92-507:2004 Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu. Et les méthodes utilisées étaient les suivantes:

NF P 92-501:1995 Sécurité contre l'incendie –Bâtiment – Essais de réaction au feu des matériaux- Essai par rayonnement applicable aux matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de revétement collés) de toute épaisseur, et aux matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 mm

II. Caractéristiques du produit classé

Les éprouvettes ont été préparées selon les caractéristiques décrites ci-dessous conformément aux informations fournies par le commanditaire de l'essai. Toutes les valeurs citées sont nominales, sauf lorsque les tolérances sont données.

Désignation de l'échantillon	FRP GRATING
Couleur	Grise
Epaisseur*	46 mm
Masse Volumique*	33.2 kg/m ²
Surface de l'essai	Hors Surface

^{*---}Mesuré en laboratoire

III. Conditionnement

Avant l'essai, l'échantillon a été conditionné,

Dans une enceinte climatique conditionnée à 23±2°C et 50±5% d'humidité relative jusqu'à ce que masse constante soit atteinte. La masse est considérée comme constante lorsque deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0.1% ou de 0.1 g (prendre la plus grande valeur de masse).

****** Suite du rapport page suivante******

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an



No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 3 sur 6

IV. Résultats des Essais

NF P 92-501:1995 Essai par Rayonnement

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	AVE
Moment de l'inflammation face exposée (t _i 1) (secondes)	960	840	900	940	
Moment de l'inflammation face non exposée (t _i 2) (seconds)	NSPE	NSPE	NSPE	NSPE NSPE	
Somme des hauteurs de flamme ∑h (cm)	231	348	307	314	
Somme des durées de combustion effective, ΔT	420	720	643	597	
$q = \frac{100 \sum h}{t_i \sqrt{\Delta T}}$	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4
Chute de gouttes enflammées (Oui/Non)	Non	Non	Non	Non	
Chute de gouttes non enflammées (Oui/Non)	Non	Non	Non	Non	
Percement (Oui/Non)	Non	Non	Non	Non	

Notes:

t_i1: Le temps que met la pièce de l'essai à s'enflammer sur la face exposée après avoir été placée dans l'enceinte;

t_i2: Le temps que met la pièce de l'essai à s'enflammer sur la face non exposée après avoir été placée dans l'enceinte;

t_i: Le temps que met la pièce de l'essai à s'enflammer après avoir été placée dans l'enceinte;

∑h: Est la somme des hauteurs de flamme maximum (h) atteintes toutes les 30 secondes (en centimètres) durant chaque essai;

ΔT: Durée totale en secondes de la combustion effective calculée pour chaque épreuve;

q: Est l'index de classement obtenu à partir des données tirées de chaque essai.

NSPE: Ne s'est pas enflammé

****** Suite du rapport page suivante******

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an

邮编:361101 t (86-592) 5761588

f (86-592) 5765380 e sgs.china@sgs.com



No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 4 sur 6

Déclaration:

Les résultats de l'essai attestent du comportement des éprouvettes d'essai d'un produit soumis aux conditions particulières de cet essai; ils ne constituent en aucun cas l'unique critère d'évaluation du risque d'incendie du produit en cours d'utilisation.

Les résultats de l'essai s'appliquent uniquement aux éprouvettes du produit testé sous cette forme. Toute différence, aussi petite soit-elle, dans la composition ou l'épaisseur du produit, peut influencer considérablement la performance durant l'essai et peut donc invalider les résultats de l'essai. Il faut bien s'assurer que tout produit, fourni ou utilisé, est représenté dans son intégralité par les éprouvettes qui ont été testées.

L'éprouvette a été fournie par le commanditaire et SGS n'a été impliqué dans aucune procédure de sélection ou d'échantillonnage.

Annexe I Conditions

Table 2 Résumé des classement obtenus par les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5mm

Essai par Rayoni	nement ^{c)}	Vitesse de propagation		PCS	
Critéres de classement		<2 mm/s	>2 mm/s	<2.5 MJ/kg	>2.5 MJ/kg
Pas d'Inflammation Effective	MO			M0 ^{a)}	M1
q<2.5 b)	M1				
q<15	M2				
q<50	M3				
q ≥50		M4	NC		

Pour le classement M0 des matériaux multicouches et certains cas matériaux inertes peints, voir les paragraphes 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4 ainsi que l'Annexe C.

****** Suite du rapport page suivante******

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions. The Company subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditi

No.31 Xianghong Road, Xiang'An Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China. 361101 t (86-592) 5761588 中国•福建•厦门•火炬(翔安)产业区翔虹路31号

Pour la significations de q, voir les paragraphes 3.2.3.4 de NF P 92-507:2004.

Si le matériaux présenté un comportement particulier se reporter au Tableau 3.



No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 5 sur 6

Table 3 Classements obtenus par les matériaux présentant un comportement particulier.

Essais	Critères de Classement				
Essai pour matériaux thermofusibles		Pas d'Inflammation de la ouate	Pas d'Inflammation de la ouate	Inflammation de la ouate	Inflammation de la ouate
Essai de Persistance de Flammes	Pas de gouttes	Gouttes non enflammées	Gouttes ou débris enflammés	Gouttes non enflammées	Gouttes ou débris enflammés
Durée de persistance de flamme≤2s	M1	M1	M2	M4	M4
Persistance ≤ 5s	M2	M2	M3	M4	M4
Persistance>5s et vitesse de propagation inférieupeà 2 mm/s	M3	МЗ	M4	M4	M4

Remarques:

- 1. Ces Essais ont été sous-traités par un autre sous-traitant SGS qualifié.
- 2. Ce rapport est la version française de XMCCM130400286 (Anglais). En cas d'ambiguïté, se référer à la version anglaise.

****** Suite du rapport page suivante******

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an


邮编:361101 t (86-592) 5761588



No. :XMCCM130400288

Date: 22 avril 2013 Page: Page 6 sur 6

Photo Annexe:







Photo du produit (Sans essai)



Le rapport/certificat d'essai s'applique uniquement à/aux échantillon(s) testés. ***Fin de Rapport***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an

No.31 Xianghong Road, Xiang'An Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China. 361101 t (86-592) 5761588 中国•福建•厦门•火炬(翔安)产业区翔虹路31号

邮编:361101 t (86-592) 5761588

f (86-592) 5765380 www.sgsgroup.com.cn f (86-592) 5765380 e sgs.china@sgs.com